MEMBRANA NITROX PREMIUM

CARACTERISTICAS Y RESISTENCIA: Recubrimiento formulado en base a polímeros elastoméricos que una vez aplicado forma una membrana elástica, impermeable que impide la penetración del agua de lluvia, de gran adherencia sobre distintos tipos de sustratos y optima resistencia a la intemperie. Contiene fibras sintéticas proporcionando un equilibrio entre resistencia mecánica y elasticidad, para lograr una película transitable y a su vez lo suficientemente elástica para acompañar los movimientos de dilatación y contracción térmica de los sustratos. Su color blanco actúa como una barrera a la radiación solar disminuyendo la elevación de la temperatura de la superficie protegida, por lo tanto es un aislante térmico eficaz.

USOS: Especialmente indicado para el impermeabilizado de cubiertas de techos y terrazas, contrapisos, carpetas de techos, muros, chapas de fibrocemento y galvanizadas, ladrillos, tejas no esmaltadas, etc. Sellando grietas, poros y fisuras.

RENDIMIENTO: 0,8 a 1,2 Kg. por m^2 en tres o cuatro manos, según estado de superficie.

COLOR: Blanco y colores a pedido.

APLICACIÓN: La aplicación puede hacerse a pincel, rodillo, brocha, soplete (se recomienda tipo Airless). Aplicar la primer mano diluida al 50% en agua y dos o tres manos cruzadas sin dilución. Respetando el rendimiento antes mencionado para lograr el espesor de película seca recomendado. No aplicar el producto con temperaturas ambientales inferiores a 5°C o más de 40°C. Evitar la aplicación con una humedad relativa ambiente mayor a 85% y/o con alta probabilidad de precipitaciones.

FORMAS DE PROVISIÓN: 4, 10 o 20 Kg. Colores a pedido mínimo 10 Kg.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: Las superficies a pintar deben estar perfectamente limpias y secas, libre de grasitud, pinturas flojas y/o descascaradas, polvillo, hongos y partículas sueltas.

- Superficies con hongos y/o algas: Eliminar por lavado con cepillo de alambre y una solución de 1 parte de agua lavandina diluida con 10 partes de agua, enjuagar cuidadosamente. Luego se recomienda aplicar un fungicida.

- Superficie con pintura deteriorada: Eliminar mecánicamente (amoladora, cepillo de alambre, lija, etc.) todas las partes flojas, limpiar y aplicar.

- Grietas y Fisuras: Limpiar, aplicar Membrana Nitrox diluida 50% con agua, con pincel. Dejar secar. Preparar una mezcla de 1 parte de Membrana Nitrox con 2 partes de arena fina, aplicar con espátula y dejar secar entre 12 y 24 horas dependiendo las condiciones climáticas. Luego aplicar el producto normalmente.

LIMPIEZA DE LOS ELEMENTOS DE TRABAJO: Lavar inmediatamente los utensilios con agua tibia y jabón, después de utilizarlos.